



# 超速硬

水を加えて練るだけでOK  
約1時間で歩けます

## ミユキのインスタントモルタル

# スピード アップ



NET 20kg  
出来上り 約10ℓ

NET 5kg 5袋/箱もあります

### 施工時間を大幅カット！

### 硬化が速いので、作業がはかどります。

フェンスの施工

水廻りの補修

柱の設置・穴埋め

砂が配合されていますので、水を加えて練るだけです。  
硬化が速く、打設後2～3時間で実用強度が得られます。

施工

1. 施工箇所の汚れ・ほこりを取り、水で湿らせてください。
2. 約3ℓの水を少しずつ加え、練ってください。
3. 硬化してからの再度の加水は厳禁です。
4. 練り上がり直後から硬化が始まります。10分以内に施工してください。

## 施工


ミュキのスピードアップは、1袋に水3ℓを目安に少しずつ加えながら、良く練り混ぜてください。  
硬化後の再度の加水はしないでください。  
作業中に硬化が始まりますので、手早く作業してください。

### 1.準備



適当な容器(バケツなど)、シャベル、コテ、ブラシなどをご用意下さい。

### 2.水洗い



使用する箇所を、よく水洗いして下さい。なお、この時に小さなヒビ割れなどは少し広がります。

### 3.練る



適量のスピードアップを入れた容器に、水を少しずつ加えながら、シャベルなどでよく練ります。水の量は用途に応じて加減して下さい。

### 4.塗る



水洗いした箇所が湿っているうちに、よく練ったモルタルを塗ります。数分してから、もう一度コテなどで仕上げして下さい。

### 5.ヒビ割れ防止



特に乾燥の早いところに使用する場合は、ヒビが入ることがありますので、作業終了後、新聞紙を被せた上から十分に水を撒いて、養生して下さい。

### 6.残ったときは



使い残しのスピードアップは、口元をしっかり閉じて保管して下さい。厚質ポリ袋ですので、長期保存ができます。

## 試験表

<試験結果の一例> 1袋(20kg)に水3ℓ混練

(N/mm<sup>2</sup>)

	3時間	6時間	24時間
圧縮強度	11.7	14.2	29.2

【参考】ミュキの乾燥生コン 7日強度 : 25.7 N/mm<sup>2</sup>

## 注意事項

分類 : セメント系プレミックスモルタル

取扱い上の注意 : セメント製品は強いアルカリ性です。体に触れると炎症を起こす場合がありますので、ゴム手袋・保護メガネ・マスク等の保護具を着用のうえご使用下さい。極力粉塵を立てない様に取り扱して下さい。

応急措置 : 目に入ったら清浄な水で速やかに洗眼し、鼻から吸引してしまったら直ちに鼻をかんで下さい。

口に入ったらうがいをし、皮膚に付着した時は石鹼で水洗いして下さい。

必要に応じて医師の処置を受け、飲み込んだ場合は必ず医師の診察を受けて下さい。

保管方法 : 他の容器に移す事なく、直射日光を避け、湿気のない所に保管して下さい。

子供の手の届く所へは置かないで下さい。

廃棄上の注意 : 廃棄物処理及び清掃に関する法律に基づき、環境に影響を及ぼさない様に廃棄して下さい。



株式会社 MIYUKI

〒197-0823 東京都あきる野市野辺1255番地  
TEL 042-550-5825 FAX 042-558-3714

販売元